

කොන්ක්‍රිට් නිෂ්පාදනය

කොන්ක්‍රිට් යනු සියලුම සමාභාර, රුලු
සමාභාර, බැඳුම් දුවන හා ජලය කිසියම්
අනුජාතයකට මිශ්‍ර කර සාදා ගන්නා
මිශ්‍රනයකි.

- සියලුම සමාභාර - වැලි
- රුලු සමාභාර - ගල්
- බැඳුම් දුවන - සිමෙන්ති

කොන්ක්‍රිට් වල ලක්ෂණ

1. ගක්තිමත්ය
2. කල්පවත්
3. සම්ජීවන ගක්තිය ඉහළයි
4. අවශ්‍ය හැඩයට සැකසිය හැක
5. සිනය
6. ආර්ථික වශයෙන් ලාභදායි

කොන්ක්‍රීට් සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය



- දුට්‍රූව තෝරා ගැනීම
- දුට්‍රූව මැන ගැනීම
- අමුදුට්‍රූව මිශ්‍ර කිරීම
- ප්‍රවාහනය
- කොන්ක්‍රීට් තැම්පත් කිරීම
- සුසංහසනය
- පදම් කිරීම

දුට්ං තොරා ගැනීම

- ගල්
- වැලි
- සිමෙන්ති
- ජලය

දුට්ඩ මැන ගැනීම

- බර අනුව මැනීම
- පරිමාව අනුව මැනීම (ආමාන පෙට්ටිය)



* මෙහිදී දුට්ඩ මැන ගැනීමේදී මිශ්‍රණ අනුපාත යොදා ගනිය.

මිශ්‍රණ අනුපාතය	භාවිතය
1:3:6 (40)	තනි කොන්ක්‍රීටි, ගෙබීම, සවිකරනු ලබන යන්ත්‍රවල අත්තිවාරම්, ඇතුරුම් පුවරු
1:2:4 (20)	වැර ගැන් වූ කොන්ක්‍රීටි ව්‍යුහ සඳහා යොදා ගනිය. කුලුනු, බාල්ක, කොන්ක්‍රීටි අතල, ලින්ටල්
1:11/2:3 (12)	ඡල ගබඩා වැෂකි, කුලුනු පාදම්, බාල්ක, කොන්ක්‍රීටි.
1:1:2 (20)	අධික ගක්තියක් අවශ්‍ය ඉතා උස ගොඩනැගිලිවල කුලුනු පෙර සවි කොන්ක්‍රීටි සහ බාල්ක සඳහා යොදා ගනු ලැබේ.

අමුදව්‍ය මිශ්‍ර කිරීම

- අතින් මිශ්‍ර කිරීම



මෙම සඳහා සුදුසු වේදිකාවක් අවශ්‍ය වන අතර අවම වගයෙන් කම්කරුවන් දෙදෙනකු අවශ්‍ය වේ.

මුළුන්ම වැළි හා සිමෙන්ති අනුපාතයට යොදා ඒකාකාර වර්ණයක් එනතේක් මිශ්‍ර කරගනු ලැබේ.

අනතුරුව තුනී තට්ටුවක් ලෙස මෙම මිශ්‍රණය සකසා ජලය රිඳෙන ලෙස මිශ්‍රණයෙන් බැම්මද සකස් කරයි.

අනතුරුව ඒ මතට රළු සමාභාර වන ගල් හා ජලය යොදයි.

අවසානයේ කම්කරුවන් දෙදෙනා දෙපසින් සිට මිශ්‍ර කරයි .

- යාන්ත්‍රිකව මිශ්‍ර කිරීම

යාන්ත්‍රික මිශ්‍ර කිරීම,

 වැඩබේල්මිටල මුසු කුරු මගින්

 ජ්‍යෙගම යන්ත්‍ර මගින්

 මධ්‍යම කොන්ක්‍රීට් අංගනවල

පිහිටියන්ත්‍ර මගින් සිදු කරයි.



වැඩ බේමේ දී මිශ්‍ර කිරීම් ආරම්භයට පෙර
විසු භු බදාම හා කොන්ක්‍රීට් සවිමත් වූ
බදාම හා කොන්ක්‍රීට් වැනි දුව්‍ය ඉවත්
කිරීමට හෝ සිමෙන්ති දියර වලින් බෙරය
සේදායි

මෙහිදී අනුපාතයට මැනගත් රෘ සමාභාර
පළමුව ද, සියුම් සමාභාර දෙවනුවදා,
සිමෙන්ති අවසානයට ද ඇතුළේ කර මිශ්‍ර
කිරීම සිදු කරයි

මෙලෙස මිශ්‍රවීමට සලස්වා අවශ්‍ය
ප්‍රමාණයට ජ්‍යෙග එකතු කරයි.

අනතුරුව මිශ්‍රණය සම්පූර්ණයෙන්ම
ඉවතට ගෙන කොන්ක්‍රීට් තැන්පත් කරයි.

ප්‍රවාහනය

- විල්බැරෝ
- බාල්දී
- ජොමිජ
- මිශ්‍රක උක් රඛ
- දෙළූකර
- නළ



තැම්බත් කිරීම



සුජංගලය





- තැන්පත් කල කොන්ක්‍රිට් මිශ්‍රණයේ හිරි වී ඇති වාතය ඉවත් කර මිශ්‍රණයේ අංශු නොදින් තැන්පත් කිරීමයි.
- අතින් සුසංහසනය- ලි ගෝ ලෝහ තලනය
- යාන්ත්‍රිකව සුසංහසනය- පස්ජ්‍ය කම්පක, පෙවීම් කම්පක, හැඩියම් කම්පක
- නිසි ලෙස සුසංහසනය නොවීමෙන්,

ගෙක්තිය අඩුවීම

හිඛැස් වැඩි වී ජළය ඇතුළට ගමන් කිරීම

වැරගැන්නුම් හා කොන්ක්‍රිට් අතර සම්බන්ධය අඩුවීම

මේ වද වැනි කුහර ඇතිවීම

ඇතිවේ



කොන්ක්‍රිට ගොඳුන් සුයංගසනය වීම නිසා ,



- අධික ගෙත්තියක් ලැබීම
- කොන්ක්‍රිට නිපැයුම කල්පවැත්වීම
- මතුපිට පිහිරීම වැළකීම
- ජල කාන්දුව අවම වීම
- මතුපිට දුවිල අඩවීම
- කොන්ක්‍රිටයේ කොටස් ගැලවීම අවම වීම

කොන්ක්‍රිට් පදම් කිරීම

කොන්ක්‍රිටය සවිවන තුරු තෙතමනය
රද්ධා ගැනීමයි

- ජලය ඉස්ම
- තෙත ගෝනි දැමීම
- පොලිතින් එලා තැබීම
- දිගේ ගිල්චා තැබීම
- කොහුබත් ජලයෙන් තෙත්කර තැබීම











ඉහළ ප්‍රමිතයෙන් යුත්
කොන්ක්‍රීටයක් සකස්කර
ගැනීමට අවබානය යොමු කළ
යුතු කරුණු

- සමාභාර වල ප්‍රමිතය
- කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණ අනුපාතය
- ජ්ලය එකතු කරන ප්‍රමාණය
- වැරගැන්නුම් කම්බි අනුපාතය
- සුසංඛසනය කිරීම
- පදම් කිරීම



කොන්ත්‍රිට නිෂ්පාදනයේදී
අවධානය යොමු කළ යුතු
කරුණු නොසලකා හැරීමෙන් ,

- නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමිතිය දුරක්‍රියාවල වීම
- සම්පත් නාස්තිය
- කාලය අඛණ්ඩ යාම
- ආර්ථික වශයෙන් අවාසි දායක වීම

කොන්ක්‍රිට වල දේශ

- ❗ වර්ණ වෙනස්වීම
- ❗ දුව්ල මතුවීම
- ❗ පිහිරි යාම
- ❗ පතුරු ගැලවීම
- ❗ බුබුල ඇතිවීම
- ❗ මේ වද වැනි කුහර මතුවීම
- ❗ කුඩා වී යාම



බැහුම් පරීක්ෂාව



👉 බැහුම් පරීක්ෂාවේ දී අවශ්‍ය උපකරණ

- බැහුම් කේතුව
 - තලනය
- පෙදරේරු හැන්ද
 - කේදුවක්

👉 බැහුම් පරීක්ෂාව සිදුකරන අයුරු

බැහුම් කේතුවේ $1/3$ ක් පුරවා මෙම බැහුම් තලනය උපයෝගී කරගනිමින් 25 වතාවක් කොටනු ලැබේ.

දෙවනුව නැවතත් $1/3$ ක් පුරවා ජෙර පරිදිම 25 වතාවක් කොටනු ලැබේ.

තෙවනුව ද නැවත $1/3$ ක් පුරවා 25 වතාවක් තලනය උපයෝගී කරගෙන කොටනු ලැබේ.

මේ වන විට බැහුම් කේතුවේ ඉහළ මට්ටම දක්වා කොන්ක්‍රිටි පිරි ඇති අතර ,ඉහළ මට්ටම සම මට්ටම් කර ගනු ලැබේ.

අනතුරුව බැහුම් කේතුවේ පාදය තබන ස්ථානයෙන් කකුල ඉවත් කර බැහුම් කේතුව උඩියටිකුරු කර ඉතා සේමෙන් ගලවයි.






රුහුණේන් දැක්වෙන ආකාරයට කෝ දුව
තබාගනිමින් මැහුම් අගය ගණනය කරයි.

◀ බැහුම් නිරීක්ෂණ

කාර්යයන්	බැස්මේ අගය මිලිමීටරවලින්	
	කම්පක හාවිත කර	කම්පක හාවිත තොකර
01. අත්තිවාරම රඳවුම බිත්ති, තනි කොන්ක්‍රිටි	10 - 25	50 - 75
02. තුනි ජේද (Slab), ගෙබීම සනකම මි.මී. 75 ට වැඩි	25 - 40	75 - 100
03. ජලය යට කරන වැඩි	100 - 175	100 - 180

කොන්ක්‍රිටය මත යෙදෙන බලයන්



- සම්පීඩන ප්‍රත්‍යාංශබලය
- ආතානත ප්‍රත්‍යාංශබලය
- ව්‍යාකෘති ප්‍රත්‍යාංශබලය

- සම්පීඩන ප්‍රත්‍යාංශාලය
- ආතානත ප්‍රත්‍යාංශාලය
- ව්‍යාකෘති ප්‍රත්‍යාංශාලය

